

# Pronto Premium Stone



## Design Vinyl



Technische Daten <i>Données techniques</i>			
Pronto Premium Stone			
	HDF Click	Klebevariante <i>Couche à coller</i>	Hydro Top Sound
<b>Format <i>Formats</i></b>	620 × 450 mm	620 × 450 mm	620 × 450 mm
<b>Gesamtdicke <i>Épaisseur total</i></b>	10 mm	2,0 mm	6,8 mm
<b>Verpackungseinheit <i>Unité d'emballage</i></b>	6 Platten <i>plaques</i> = 1,67 m <sup>2</sup> , Palette à 60 Colis = 100,20 m <sup>2</sup>	Einzelne Platten <i>Lames seules</i>	6 Platten <i>plaques</i> = 1,67 m <sup>2</sup> , Palette à 60 Colis = 100,20 m <sup>2</sup>
<b>Rutschhemmung <i>Valeur antidérapante</i></b>	R10, sehr sicher <i>R10, très sûr</i>		
<b>Brandverhalten <i>Comportement au feu</i></b>	Bfl-s1		
<b>Aufladungsspannung <i>Décharge électrique</i></b>	< 2 kV		
<b>Trittschallverbesserungsmass <i>Isolation bruit d'impact</i></b>	14 dB	5 dB	20 dB
<b>Flächengewicht <i>Poids total</i></b>	10 000 g/m <sup>2</sup>	3600 g/m <sup>2</sup>	7300 g/m <sup>2</sup>
<b>Resteindruck <i>Résidu impression</i></b>	0,03 mm		
<b>Wärmedurchgangswiderstand <i>Coefficient d'isolation thermique</i></b>	0,088 m <sup>2</sup> K/W	0,019 m <sup>2</sup> K/W	0,05 m <sup>2</sup> K/W
<b>Masstabstabilität <i>Stabilité des mesures</i></b>	< 0,05 %	< 0,1 %	< 0,1 %
<b>Chemikalienbeständigkeit <i>Résistance aux produits chimiques</i></b>	gut <i>adéquate</i>		
<b>Lichtechtheit <i>Résistance à la lumière</i></b>	6 / 7		
<b>Stuhlrolleneignung <i>Indiqué pour la chaise à roulettes</i></b>	Typ W geeignet <i>Type W indiqué</i>		
<b>Antibakteriell <i>Antibactérien</i></b>	Ja <i>oui</i>		
<b>Dickenquellung 24 h <i>Épaisseur de gonflage 24 h</i></b>	< 8 %	0 %	0 %
<b>Feuchtraumeignung <i>Zone humide</i></b>	Nein <i>non</i>	Ja <i>oui</i>	Ja <i>oui</i>
<b>Nutzschicht <i>Couche d'usure</i></b>	0,55 mm PU-vergütet <i>0,55 mm imprégné PU</i>		
<b>Querzugwerte Clickverbindung <i>Résistance à la traction</i></b>	> 450 kg/lfm – kg/m	–	> 500 kg/lfm – kg/m
<b>Klassifikation <i>Classification</i></b>	Objektbereich Klasse 33 <i>domaine commercial classe 33</i>		

Naturo Kork AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.  
 Naturo Kork SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.

