

# Linoleum

# Linoleum Select



# Linoleum Select



## Sheet




1. «topshield» Oberflächen-Beschichtung *Couche «topshield»*
2. Linoleumboden *Couche en linoléum*
3. Kork-Composite *Liège composite*

## HDF Click



1. «topshield» Oberflächen-Beschichtung *Couche «topshield»*
2. Linoleumboden *Couche en linoléum*
3. Quellarme HDF-Platte *Panneau HDF à faible gonflement*
4. Presskork-Trittschall *Contre-traction liège pressé*



Phthalat-Weichmacher frei  
Plastifiants sans phthalat



LM-2300



## Technische Daten Données techniques

		Klebevariante <i>Couche à coller</i>	HDF Click
<b>Verpackungseinheit</b> <i>Unité</i>		<b>Einzelne Platten</b> <b>Lames seules</b>	<b>6 Platten plaques = 1,67 m<sup>2</sup></b> <b>Palette à 60 Colis = 100,20 m<sup>2</sup></b>
<b>Formate</b> <i>Formats</i>		915 × 305 mm	915 × 305 mm
<b>Gesamtdicke</b> <i>Épaisseur total</i>		4,0 mm	10,0 mm
<b>Gesamtgewicht</b> <i>Poids total</i>		~4000 g(m <sup>2</sup> )	~9200 g/m <sup>2</sup>
<b>Nutzschicht</b> <i>Couche d'usure</i>		«topshield»-Oberflächen-Beschichtung <i>Couche «topshield»</i>	
<b>Resteindruck</b> <i>Résidu impression</i>		max. 0,12 mm	
<b>Stuhlrolleneignung</b> <i>Indiqué pour chaise à roulette</i>		Typ W <i>Type W</i>	
<b>Brandverhalten</b> <i>Comportement au feu</i>		Cfl-s1	
<b>Aufladungsspannung</b> <i>Décharge électrique</i>		< 2 kV	
<b>Trittschallverbesserungsmass</b> <i>Isolation bruit d'impact</i>		-16 dB	
<b>Wärmedurchgangswiderstand</b> <i>Coefficient d'isolation thermique</i>		0,060 m <sup>2</sup> K/W	0,098 m <sup>2</sup> K/W
<b>Masstabilität</b> <i>Stabilité des mesures</i>		< 0,05%	
<b>Chemikalienbeständigkeit</b> <i>Résistance aux produits chimique</i>		Beständig gegen verdünnte Säuren, Fette und herkömmliche Lösungsmittel, nicht alkalienbeständig pH > 11 <i>Résistant aux acides dilués, huiles, graisses et diluants communs, non résistant aux produits alcalis pH &gt; 11</i>	
<b>Lichtechtheit</b> <i>Résistance à la lumière</i>		> 6	
<b>Feuchtraumeignung</b> <i>Zone humide</i>		Ja <i>oui</i>	Nein <i>non</i>
<b>Rutschhemmung</b> <i>Valeur antidérapante</i>		R10, sehr sicher <i>R10, très sûr</i>	
<b>Dickenquellung 24 h</b> <i>Épaisseur de gonflage 24 h</i>		0%	< 8%
<b>Querverzug Clickverbindung</b> <i>Résistance à la traction</i>		> 500 kg/lfm – kg/m	
<b>Klassifikation</b> <i>Classification</i>		32	

Naturo Flooring AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. Die aktuellen technischen Daten finden Sie auf unserer Webseite.

Naturo Flooring SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. Les données techniques actuelles sont disponibles sur notre site web.

## Preise Prix

Ausführung	Verkauf m <sup>2</sup> unverlegt <sup>1)</sup>
Sheet	79.00 Fr.
HDF Click	90.00 Fr.

<sup>1)</sup> Unverbindliche Verkaufspreisempfehlung inkl. MwSt.  
Prix de vente conseillé, TVA incluse

Preise gültig ab: 1. Februar 2023  
Prix valables à partir du : 1<sup>er</sup> février 2023